

“РУВИТЕКС ИНДЪСТРИ” АД

Техническо описание на продукта

Версия 2

Издание 09/2015

RUVIMAT BA 12

ПВХ - мембрана за хидроизолация на подземни части - тип Т

Описание на продукта

RUVIMAT BA 12 тип Т е еднослойна ,неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение

Хидроизолация от подпочвени води при полагане основите на сгради,при тунели и други подземни съоръжения. Възпрепятства преминаването на вода под хидростатично налягане от почвата към вътрешността на сградата.

Характеристики - Предимства

- Водонепропускливост.
- Устойчивост на стареене.
- Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
- Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
- Високи якостни показатели и еластичност.
- Много добра пластичност при отрицателни температури.
- Висока паропроницаемост.
- Лесен,бърз и безопасен монтаж.
- Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
- Дълъг срок на експлоатация.
- Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти

RUVIMAT BA 12 тип Т е разработен в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради,включително подземни части на сгради.

Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят

Рулонна листова мембрана, хомогенна
Повърхност - гладка матова
Цвят - черен - за хидроизолация на основи
- сигнален - за хидроизолация на тунели
Мембрана със сигнален цвят се произвежда по поръчка с минимална партида от 4000 м2.

Опаковка

Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио

Дължина на рулото: 20,00 m

Широчина на рулото: 2,00 m

Тегло на рулото: 75,00 kg

Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение

Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.

Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ

БДС EN 13967: 2012

Дефекти по външен вид

Отсъстват

БДС EN 1850-2

Дължина

20,00 (-0 % / +5 %) m

БДС EN 1848-2

Широчина	2,00 (-0,5% / +1%) m	БДС EN 1848-2
Праволинейност	≤ 30 mm	БДС EN 1848-2
Равнинност	≤ 10 mm	БДС EN 1848-2
Дебелина	1,2 (-5% / +10 %) mm	БДС EN 1849-2
Площна маса	1, 80 (-5% / +10 %) kg/m ²	БДС EN 1849-2
Водонепропускливост	Съответства	БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън	Клас F (БДС EN ISO 11925 -2)	Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията	≥ 200 N/50 mm	БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снажданията	≥ 600 N/50 mm	БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара	20 000 ± 30% μ	БДС EN 1931
Якост на опън надлъжно	БДС EN 12311-2 метод В ≥ 14 N/ mm ²	
напречно	≥ 14 N/ mm ²	
Относително удължение надлъжно	БДС EN 12311-2 ≥ 240 %	
напречно	≥ 240 %	
Съпротивление на раздиране надлъжно	≥ 120 N	БДС EN 12310-2
напречно	≥ 120 N	
Съпротивление на удар	≥ 700 mm	БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване/пробиване/Промяна на размерите след термично третиране /80°C, 6 h/ надлъжно	≥ 20 kg ± 5,0 %	БДС EN 12730
напречно	± 2,0 %	БДС EN 1107-2
Прегъване при ниски температури /без напукване/	до - 30 °C	БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене	издържа	БДС EN 1296
Водопоглъщане	≤ 0,3%	БДС EN 1928 метод В
Устойчивост на течни химикали	издържа	БДС EN 1847
		БДС EN 1928 метод В

Информация за системата

Информация по прилагане

Подготовка на основата

Бетон или стари облицовки:

Повърхността на основите трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.

Почва:

Изкопът или насипът трябва да бъдат уплътнени и наличните камъни и остри предмети да бъдат отстранени от повърхността.

Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура

Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.

Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.

Съвместимост

Не е допустим пряк контакт на Ruvimat BA12 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва

Инструкция за монтаж Технология на монтажа/ Инструменти

разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване или свободно полагане с баласт.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от80 до 100 мм) с помощта на електрическо заваръчно оборудване, автомат за заварка с горещ въздух или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°C. Заварките се извършват с **двоен заваръчен шев** осигуряващ камера за изпитване на заварката. Препоръчителен режим за оборудването:

Параметрите на заваряването - температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и тествани, в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника, на строителната площадка непосредствено преди заваряване. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове.

Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT BA 12 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Мембраната не е UV-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

RUVIMAT BA12 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията. Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът **RUVIMAT BA 12** е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.

Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Ограничения при полагане

Информация за безопасност и здраве

REACH

Предпазни мерки

Транспортен клас

RUVIMAT BA12 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците

Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.